



We protect and  
beautify the world™

**PPG ITALIA SALES & SERVICES S.R.L.**  
Via Alcide De Gasperi, 17/19 - 20020 Lainate (Mi)  
Tel. +39 02 9317921 - Fax +39 02 93179251  
[www.ppgrefinish.com](http://www.ppgrefinish.com)



## PROCESSO DI VERNICIATURA DELLE PLASTICHE

VERSIONE APRILE 2019

# PROCESSO DI VERNICIATURA DELLE PLASTICHE

## Plastiche Nuove

In caso di lievi imperfezioni applicare lo Stucco per plastiche A652

### PULIZIA



#### D8434

Pulitore per Substrati in Plastica

Diluire 1:1 con T494 e pagliettare con ScotchBrite UltraFine. Risciacquare con acqua pulita ed asciugare.

#### Utilizzare D8401

Sgrassante a basso VOC

Nel caso di supporti contaminati utilizzare

#### D837

DX330 Pulitore Antisiliconico

### ANTISTATICO



#### D846

DX103 Pulitore Antistatico per Plastiche

Applicare e asciugare con panno pulito.

### PRIMER



#### D8501/05/07

DP4000

con

#### D8740

Additivo per Plastiche (ratio 4:1:1.75)



Applicare 1-2 mani. Appassimento da 15' a 5 giorni.

### FINITURA

#### Deltron UHS Lucido Diretto



#### Envirobase High Performance



#### Trasparenti PPG



Applicare fondo D8501/05/07 con o senza additivo D8740. In alternativa è possibile applicare un fondo secco su secco opportunamente flessibilizzato a seconda del tipo di plastica.

ABS / NORYL / PC-PBT / PUR / SMC  
PP / TPO / PP-EPDM / LEXAN

Parti già primerizzate

## Plastiche da Riparare

In caso di lievi imperfezioni applicare lo Stucco per plastiche A652

ABS / NORYL / PC-PBT / PUR / SMC  
PP / TPO / PP-EPDM / LEXAN

#### D837

DX330 Pulitore Antisiliconico

Soffiare accuratamente. Applicare e asciugare con panno pulito.

#### D846

DX103 Pulitore Antistatico per Plastiche

Applicare e asciugare con panno pulito.

#### D8420

Primer per Plastiche Aerosol

Applicare 1-2 mani. Appassimento di 10-15' prima dell'applicazione del fondo.



— OPPURE —

#### D820

Primer universale

Applicare 1-2 mani, con appassimento di 30' prima dell'applicazione del fondo.



Applicare 1-2 mani di fondo secco su secco opportunamente flessibilizzato a seconda del tipo di plastica. Essiccare e carteggiare.

#### Deltron UHS Lucido Diretto



#### Envirobase High Performance



#### Trasparenti PPG

